

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten

- wasserdurchlässig
- frostbeständig



### ANWENDUNGEN

- zur Herstellung wasserdurchlässiger, gebundener Bettungsschichten
- für Pflaster und Platten aus Naturwerkstein, Betonwerkstein, Klinker und Feinsteinzeug
- geeignet für die Nutzungsklassen N1 und N2 gemäß ZTV Wegebau
- für innen- und außen

### EIGENSCHAFTEN

- trasszementgebunden
- drainfähig

### ZUSAMMENSETZUNG

- Zement gemäß DIN EN 197, Trass gemäß DIN 51043, Zuschläge gemäß DIN EN 12139, Additive zur Steuerung und Verbesserung der Verarbeitungs- und Produkteigenschaften

### UNTERGRUND

<b>Allgemein</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tragschichten aus Drainbeton oder Drainsphal, Schotter- oder Kiestragschichten</li><li>■ in Abhängigkeit der Belastung gemäß ZTV-Wegebau oder RStO</li></ul>
<b>Beschaffenheit / Prüfungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Der Untergrund muß entsprechend der Belastung tragfähig sein.</li><li>■ Die Drainfähigkeit des Oberbaus muss sichergestellt sein.</li></ul>
<b>Vorbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bei wasserundurchlässigen Untergründen, z. B. Betontragschichten, ist für eine zusätzliche Entwässerungsebene zu sorgen (z. B. Gutjahr Drainagematte).</li><li>■ Zur Abdichtung der Betontragschicht eignet sich z. B. die flexible Dichtschlämme quick-mix FDS 1K.</li></ul>

### VERARBEITUNG

<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht verarbeiten und austrocknen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.</li> </ul>
<b>Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trockenmörtel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser konsistenzgerecht anmischen.</li> <li>■ Konsistenz: erdfeucht</li> <li>■ Immer ganze Gebinde anmischen.</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Bettungsmörtel muss durch das Einklopfen der Steine oder Platten um ca. 20 % verdichtet werden.</li> <li>■ Bei großen Formaten kann eine Vorverdichtung, z. B. durch Andrücken, erforderlich sein.</li> <li>■ Für einen guten Haftverbund sollte eine Haftschlämme (z.B. tubag TNH-flex) auf die Rückseite des Steins oder der Platte aufgebracht werden.</li> <li>■ Die Verlegung erfolgt frisch in frisch.</li> </ul>
<b>Verarbeitbare Zeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Austrocknender Mörtel ist daran zu erkennen, dass sich die Oberfläche weißlich verfärbt. In diesem Zustand darf der Mörtel nicht mehr verarbeitet werden.</li> <li>■ Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Verarbeitungszeiten.</li> </ul>
<b>Trocknung / Erhärtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der frische Mörtel ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor direkter Schlagregeneinwirkung zu schützen.</li> <li>■ Wirksame Maßnahmen sind die Verwendung von feuchten Geotextilien als Schutz vor Sonneneinstrahlung sowie das Abhängen mit Folie als Schlagregenschutz.</li> </ul>
<b>Werkzeugreinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei sehr unregelmäßiger Rückseitenprofilierung (z. B. bei Polygonalplatten) können die Platten nach ca. 3 Tagen auf der abgezogenen Drainschicht mit tubag Trass-Natursteinmörtel Vario FX verlegt werden.</li> <li>■ Die Fugen sollen weitgehend frei von Mörtel bleiben.</li> </ul>

### LIEFERFORM

- 40 kg/Sack

### LAGERUNG

- Sackware auf Paletten trocken und sachgerecht lagern.

### VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Ergiebigkeit pro Sack ca.: 24 l Nassmörtel		Ergiebigkeit pro Tonne ca.: 600 l Nassmörtel	
<b>Schichtdicke</b>	<b>Verbrauch ca.</b>	<b>Ergiebigkeit pro Sack ca.:</b>	<b>Ergiebigkeit pro t ca.:</b>
10 mm	16 kg/m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup> /Sack	62,5 m <sup>2</sup> /t

### TECHNISCHE DATEN

<b>Wasserbedarf ca.</b>	2,8 l/Sack
<b>Körnung</b>	1,5-4 mm
<b>Druckfestigkeit</b>	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegezugfestigkeit</b>	ca. 3,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Wasserdurchlässigkeit</b>	> 1.000 l/m <sup>2</sup> /h (an einer 3 cm dicken Mörtelplatte drucklos geprüft)

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen bei +20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

### SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Produkt reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch. Deshalb Augen und Haut schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich einen Arzt aufsuchen.</li><li>■ Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter <a href="http://www.tubag.de">www.tubag.de</a>.</li></ul>
<b>GISCODE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ZP1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)</li></ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften.</li><li>■ Restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.</li><li>■ Materialreste können gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung unter dem Abfallschlüssel 17 01 01 (Beton) oder 10 13 14 (Betonabfälle und Betonschlämme) entsorgt werden.</li></ul>

### ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte und Eigenschaften Schwankungen unterliegen. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.